

信和产业的首饰蜡



RP-194

流动性特别好
最适合再现细微的花纹

RP-206

流动性、再现性都很好
是各方面都能平衡的通用蜡

RP-294

收缩率小
最适合比较大的尺寸

物理属性 (代表值)

| 颜色 | RP-194 | | RP-206 | | RP-259 | |
|----------|--------|---|--------|----|--------|----|
| | 微红 | 红 | 青绿 | 黄绿 | 紫 | 深紫 |
| 软化点 ℃ | 69 | | 69 | | 69 | |
| 凝聚点 ℃ | 60 | | 61 | | 61 | |
| 成形温度 ℃ | 70~ | | 70~ | | 70~ | |
| 比重 g/cc | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | |
| 灰分 % | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 粘度 mPa·s | | | | | | |
| 在 80℃ | 119 | | 212 | | 343 | |
| 在 75℃ | 139 | | 252 | | 423 | |
| 在 70℃ | 165 | | 306 | | 505 | |
| 在 65℃ | 215 | | 367 | | 607 | |